

Stopsol

Gläser mit verstärktem Sonnenschutz

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Sonnenschutz mit verschiedenen Lichtdurchgangsfaktoren, die sowohl Privatsphäre als auch Komfort in der Durchsicht bieten.

Unbegrenzte Kreativität für den Architekten: ein -und dasselbe Glas für alle Anwendungsbereiche

Klicken Sie auf Stopsol für weitere Produktinformationen



Leistungen

Stopsol

Zusammenstellung	Lichteigenschaften (EN 410)		Energieeigenschaften			Ug-Wert W/(m².K)
	LT%	LR%	EA%	SF%	SC%	
6 - 16 Ar 85% - 6	24	8	81	17	0.2	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	27	12	61	37	0.43	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	28	20	70	28	0.32	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	47	27	57	36	0.41	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	17	10	68	32	0.37	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	17	10	68	32	0.37	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	24	8	79	23	0.26	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	58	37	20	60	0.69	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	37	19	61	34	0.39	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	35	28	39	46	0.53	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	16	10	72	20	0.23	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	45	26	61	29	0.33	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	19	12	69	22	0.25	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	26	12	66	26	0.3	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	33	28	42	32	0.37	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	55	37	22	45	0.52	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	36	18	66	26	0.3	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	19	12	69	22	0.25	1.1
4 - 16 Ar 90% - 6	33	35	33	32	0.37	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	26	35	45	35	0.4	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	34	35	32	45	0.52	2.6

6 - 16 Ar 90% - 6	22	34	55	24	0.28	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	17	34	49	29	0.33	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	24	25	66	22	0.25	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	58	38	16	59	0.68	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	28	35	54	26	0.3	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	58	38	16	59	0.68	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	47	37	45	35	0.4	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	19	34	47	31	0.36	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	37	35	47	32	0.37	2.6
6 - 16 Ar 90% - 6	55	37	21	45	0.52	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	45	36	49	28	0.32	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	27	35	57	18	0.21	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	23	25	69	16	0.18	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	25	35	50	25	0.29	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	23	25	69	16	0.18	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	21	34	59	17	0.2	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	16	34	55	19	0.22	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	19	34	52	20	0.23	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	35	35	52	25	0.29	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	35	35	52	25	0.29	1.1
6 - 16 Ar 90% - 6	27	35	57	18	0.21	1.1